

М.П.



№ 104 от 30 июня 2016 года

Испытания проведены на фрагменте стены размером 172 см х 176 см х 39 см.
Количество камней в кладке – 48 шт. (8 рядов по 6 шт.).
В горизонтальных швах раствор укладывали на строительную сетку с ячейками 5х5мм, толщина швов – 10 мм, плотность кладочного раствора в сухом состоянии – 0,7 т/м³.
Вертикальные швы - без раствора.
Толщина штукатурного слоя – около 5 мм, плотность штукатурного раствора в сухом состоянии – 0,9 т/м³.

- в сухом состоянии – 0,139 Вт/(м.⁰С)
- при условиях эксплуатации А (влажность кладки – 1%) - 0,163 Вт/(м.⁰С)
- при условиях эксплуатации Б (влажность кладки – 1,5%) - 0,177 Вт/(м.⁰С)

Handwritten signature

Куприна А.А.